

## CB-6691

### Close Contour Block

Литьевая эпоксидная смола

#### Основные особенности

- Очень гладкая структура поверхности
- Отлично фрезеруется
- Хорошая стабильность размеров
- Термоустойчивость до 110°C

#### Применение

- Формы для низкотемпературных препрегов
- Оснастка для термоформования

#### Механические свойства

		Ед. измер.	CB-6691
Цвет		Визуально	синий
Плотность	ISO 1183	г/см <sup>3</sup>	ок. 0,69
Твердость	ISO 868	по Шору D	70 - 75
Коэффициент теплового расширения	ISO 11359	10 <sup>-6</sup> К <sup>-1</sup>	35 - 45
Температура деформации	ISO 75	°C	100 - 110
Прочность на изгиб	ISO 178	МПа	25 - 35
Предел прочности на сжатие	ISO 604	МПа	50 - 60

#### Применение

Работа с материалами должна проводиться при температуре 20-25°C.

#### Хранение

Материал хранить в сухом месте на ровной поверхности. Избегать резких колебаний температуры при хранении и транспортировке.

#### Меры предосторожности

При работе с материалом следить за вентиляцией рабочих мест. Соблюдайте требования техники безопасности по работе с реакционными смолами и отвердителями. Пожалуйста руководствуйтесь Паспортом Безопасности.